



CE 017QT Plus

1. Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Grundbeschichtung auf Basis von Acrylatdispersionen. Anwendung als Imprägnierung für die holzverarbeitende Industrie.

Spezifische Merkmale

Die Imprägnierung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt (Filmschutz). Verbessert Haftung nachfolgender Anstriche. Geeignet für Klasse 3 der EN 335-1 wie Fenster und Türen. Nur für die Außenanwendung geeignet, wenn das Objekt endbehandelt wird.

2. Technische Daten/Anwendung

Technische Daten

Produktbezeichnung	:	CE 017QT
Glanzgrad	:	nicht zutreffend
Farbton	:	Farblos
Festkörpergehalt	:	ca. 6 Gew.% = ca. 6 Vol.%
Dichte	:	ca. 1 kg/dm ³ bei 20° C
Trockenzeiten (20°C/65% rel. LF)	:	Staubtrocken : nach ca. 20 Minuten
bei einer Nassschichtdicke von 60 µm	:	Griffest : nach ca. 45 Minuten
	:	Ausgehärtet : nach ca. 48 Stunden
Überarbeitbar	:	nach min. : 1 Stunden
	:	nach max. : unbegrenzt
Flammpunkt (DIN 53213)	:	nicht brennbar

Anwendung

Raumkonditionen	:	Temperatur zwischen 15 und 25 °C
	:	rel. LF zwischen 40 und 70%
Verdünnung	:	für Viskositätsänderung : Wasser
	:	für Reinigung der Werkzeuge : Wasser
Forcierte Trocknung	:	nicht zutreffend
Zu empf. Schichtdicke pro Arbeitsgang	:	Trocken : 4 µm = nass : 60 µm
Theoretische Ergiebigkeit	:	ca. 15 m ² /lt bei 4 µm trocken
Praktische Ergiebigkeit	:	Die praktische Ergiebigkeit ist abhängig von Verarbeitung, Qualität des Untergrundes und Objektform.
Hinweise	:	Vor Gebrauch gut aufrühren.
	:	Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Verarbeitung

APPLIKATION	Spritzdruck	Düse	Zerstaub. luft	Maximum Lacktemp.	Hinweise
Pneumatisch Spritzen	nicht zutreffend				
Airless/Airmix Spritzen	nicht zutreffend				
Elektrostatisch Spritzen	nicht zutreffend				
Walzen	nicht zutreffend				
Gießen	nicht zutreffend				
Vakuum Beschichten	nicht zutreffend				
Tauchen	Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.				
Fluten	Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.				
Rollen-Pinseln	Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.				

Untergründe

Oberflächen- bedingungen				
Geeignete Untergründe	Fichte	Kiefer	Lärche	Douglasie
	Tanne	Meranti	Eiche	
Andere Untergründe	Accoya			
Bemerkungen	Die Holzfeuchte soll zwischen 11-15% sein.			
Anforderungen	Die zu lackierende Oberfläche soll frei von (Schleif)staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein.			

Weitere Informationen

Lagerstabilität: ungeöffnete Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert, ca. 18 Monate.

Sicherheitshinweise: Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Umwelt: Lagerung, Benutzung und Entsorgung nach Maßgabe der vor Ort geltenden Vorschriften.
Das Produkt darf nicht über die Kanalisation entsorgt werden.

Für mögliche Beschichtungs-Systeme: bitte kontaktieren Sie uns.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.