



LIQUID COATINGS

Technical Data Sheet

Verarbeitung

| APPLIKATION | Spritzdruck | Düse | Zerstaub. luft | Maximum Lacktemp. | Hinweise |
|--------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| Pneumatisch Spritzen | nicht zutreffend | | | | |
| Airless/Airmix Spritzen | 80-120 bar | 0,011-0,013 inch | Max. 1,5 bar | 30°C. | max. 5% Wasser zufügen. |
| Elektrostatisch Spritzen | 30-60 kV (nur mit geeignete ES-Geräte!) | | | | |
| Walzen | nicht zutreffend | | | | |
| Gießen | nicht zutreffend | | | | |
| Vakuum Beschichten | nicht zutreffend | | | | |
| Tauchen | nicht zutreffend | | | | |
| Fluten | nicht zutreffend | | | | |
| Rollen-Pinseln | Für Spot-Reparatur max 5% Wasser zufügen. | | | | |

Untergründe

| | | | | |
|------------------------|--|---------|----------|-----------|
| Oberflächenbedingungen | | | | |
| Geeignete Untergründe | Fichte | Kiefer | Meranti | Sperrholz |
| | MDF | HDF | Mahagoni | Douglasie |
| | Tanne | | | |
| Andere Untergründe | Accoya | Tricoya | | |
| Bemerkungen | Bei Holzarten mit wassererfärbenden Inhaltsstoffen sollte eine isolierende Grundierung oder ein isolierender Vorlack eingesetzt werden. | | | |
| Anforderungen | Die zu lackierende Oberfläche soll frei von (Schleif)staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchte soll zwischen 11-15% sein. | | | |



Weitere Informationen

Lagerstabilität : ungeöffnete Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert, ca. 18 Monate.

Sicherheitshinweise Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Umwelt : Lagerung, Benutzung und Entsorgung nach Maßgabe der vor Ort geltenden Vorschriften.
Das Produkt darf nicht über die Kanalisation entsorgt werden.

Systeme Für mögliche Systeme: bitte kontaktieren Sie Ihren PPG-Ansprechpartner oder Händler .

Die genannten Angaben sind nach bestem Wissen erstellt. Der Benutzer muss die Verwendung dieses Produkts jedoch auf die für ihn gegebenen Umstände und Möglichkeiten abstimmen. Aus dem Text dieser technischen Erläuterung können weder Haftungs- noch Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Dieses Produkt-Hinweisblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

PPG Industrial Coatings B.V.
Duiven, NETHERLANDS
Tel. : +31 316 700 150
Email: industrial-coatings-emea@ppg.com

PPG Polifarb Cieszyn S.A.
Cieszyn, POLAND
Tel: +48 33 851 71 00
Fax: +48 33 852 24 93

PPG WEB SITES: www.ppg.com & www.ppgindustrialcoatings.com



PPG Logo is a registered trademark and "We protect and beautify the world" is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc